

Sigma Varnish Satin



Omschrijving	Zijdeglanzende kras- en slijtvaste watergedragen vernis voor binnen op basis van polyurethaan-acrylaatdispersie.
Gebruiksdoel	Het vernissen van betimmeringen, lambriseringen, trapleuningen en deuren. Het vernissen van minder intensief gebruikte trappen en vloeren, bijvoorbeeld in de woningbouw.
Voornaamste kenmerken	<ul style="list-style-type: none"> • Soepel te verwerken • Snelle droging • Reukarm • Egaal aanzien • Krasvast en zeer goed slijtvast • Gemakkelijk te reinigen • Na voldoende droging na 7 dagen bestand tegen courante huishoudelijke schoonmaakmiddelen en tegen spatten van water, koffie, thee, wijn, alcohol 40
Kleur en glans	<ul style="list-style-type: none"> • Kleurloos en kleuren volgens de Sigma WoodProtect kleurenkaart. • Zijdeglans
Basisgegevens	<ul style="list-style-type: none"> • Dichtheid: ca. 1,04 g/cm³ • Vaste stof: ca. 31 vol. % • Aanbevolen droge laagdikte : 30 micrometer • Stofdroog na: ca. 45 minuten • Kleefvrij na: ca. 1 uur • Overschilderbaar na: min. 4 uur • Vlampunt: niet van toepassing <p>De basisgegevens zijn bepaald bij 23°C, 50% R.V. Deze gegevens gelden voor de aanbevolen laagdikte, tenzij anders vermeld.</p>
Rendement	<p><u>Theoretisch</u> 10 m²/liter voor een droge laagdikte van 30 micrometer</p> <p><u>Praktisch</u> Het praktisch rendement is afhankelijk van een aantal factoren zoals vorm van het object, conditie en profiel van het oppervlak, applicatiemethode, ervaring en weersomstandigheden.</p>
Systemen	<p><u>Nieuw of kaal hout</u> 3 lagen Sigma Varnish Satin</p> <p><u>Bestaande intacte vernislagen</u> 1 à 2 lagen Sigma Varnish Satin</p>
Ondergrond- condities	<p><u>Nieuw hout</u> Schone, droge, vetvrije en geschuurde ondergrond</p> <p><u>Oudere ondergronden</u> Terdege schuren en reinigen</p>

Sigma Varnish Satin



Verwerkings- condities	Ondergrond- en omgevingstemperatuur tijdens applicatie en drogingsproces boven 7°C. Relatieve luchtvochtigheid maximaal 85%
Instructies voor gebruik	<p><u>Borstel/rol</u> Voor gebruik goed oproeren</p> <p>Aanbevolen borstel : ProGold Platte Borstel 7750 Exclusive Aanbevolen rol: ProGold verfrol Nylon Vacht 8mm</p> <p><u>Verdunning</u> Zonodig leidingwater</p> <p><u>Reiniging gereedschap</u> Leidingwater</p>
Veiligheids- maatregelen	Voor uitgebreide gegevens wordt verwezen naar het productveiligheids-informatieblad
Aanvullende gegevens	<p>Bepaalde tropische loofhoutsoorten bevatten inhoudsstoffen die bij een afwerking met Sigma Varnish Satin tot problemen kunnen leiden.</p> <p>Afzelia bijvoorbeeld bevat inhoudsstoffen die de droging van Sigma Varnish Satin nadelig beïnvloedt. Een ander voorbeeld is merbau. Deze houtsoort bevat in water oplosbare inhoudsstoffen die door de natte laklaag migreren en aan het oppervlak zichtbaar worden.</p> <p>Bij het vernissen van dergelijke tropische houtsoorten wordt geadviseerd contact op te nemen met Sigma Coatings.</p>
Houdbaarheid	In gesloten originele verpakking op een koele, droge en vorstvrije plaats tenminste 24 maanden houdbaar.
EMG	10100DN7796BE